ООО «Менделеев»
Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»
Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27 **E-mail:** mendeleev@dmendeleev.com
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00 **Сайт:** www.dmendeleev.com

Противокоррозионная композиция “ПКК” (Антикоррозионная краска для металла)

Описание товара:

Противокоррозионная краска применяется с целью защитить и декоративно окрасить прокорродировавшие и новые поверхности из металла. Отмечается стабилизирующее действие противокоррозионной краски по ржавчине. Благодаря такому средство образуется прочное и долговечное покрытие с привлекательным видом. Другое название краски для металла по ржавчине – антикоррозионная краска.
ТУ 2257-026-48958573-2005

Свойства

Противокоррозионная краска имеет следующие свойства:

- имеет эффективную систему пигментов против коррозии;
- высокую адгезию и укрывистость;
- способна обеспечить длительное подавление процесса коррозии;
- быстросохнущая, не содержит сиккативов; время высыхания от пыли 1 час, при температуре 20°С;
- обладает прекрасными малярными свойствами.

Применение

- антикоррозийную краску можно применять самостоятельно или в качестве грунтовочного противокоррозионного покрытия для металлических поверхностей, в том числе с остатками окалины и плотно сцепленной ржавчины;
- может быть самостоятельным покрытием, выполняющим защитно-декоративную функцию, наносится на бетон и железобетон;
- антикоррозийная краска по металлу может наноситься на оцинкованную сталь. Необходимо обработать металл перед покраской техническим моющим составом ФАС 114, для улучшения адгезии лакокрасочного материала.

Цвет

Производство антикоррозийной краски по металлу ПКК осуществляется в базовых цветах: RAL 9016 Белый, RAL1016 Лимонный, RAL 1023 Желтый глубокий, RAL1034 Пастельно желтый, RAL 3011 Красно-коричневый, RAL 5005 Синий (сигнальный синий), RAL 6028 Сосновый зеленый, RAL 7012 Темно-серый (базальтово-серый), RAL 7046 Серый, RAL 7001 Светло-серый, RAL 7004 Сигнальный серый, RAL 9004 Черный.

Возможно изготовление и иных цветовых решений под заказ минимальным весом 200 кг.

RAL 9016

RAL 1016

ООО «Менделеев»
Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»
Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27 **E-mail:** mendeleev@dmendeleev.com
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00 **Сайт:** www.dmendeleev.com

RAL 1023


RAL 1034

RAL 3011

RAL 5005

RAL 6028

RAL 7012



Внимание! Цвета на экране монитора могут отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи!

Способ применения

- состав готов к применению;
- если для снижения вязкости допускается добавлять растворитель (Турбо-реактивный, сольвент) в количестве не более 10%;
- состав необходимо тщательно перемешать и нанести кистью, валиком или распылителем для краски;
- на один слой расходуется не менее 150 гр./м?;
- для создания надежного противокоррозионного покрытия требуется не менее двух слоев ПКК;
- время межслойной сушки не менее 2 часов;

Рекомендации

- перед нанесением поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений;
- замасленную поверхность следует обезжирить растворителем;

- температура при нанесении должна быть не менее -5°С, сухая поверхность без наледи;
- инструмент нужно промыть растворителем (Турбо-реактивный или №646).

Состав

Антикоррозионная краска по металлу имеет следующий состав: алкидно-уретановые модифицированные смолы, пигменты и наполнители против коррозии, пластификаторы, реологические добавки, органические растворители.

Меры предосторожности

- работать в резиновых перчатках и защитных очках;
- в помещении обеспечить хорошую вентиляцию;
- хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при t от -20°С до +30°С;
- после высыхания покрытие безвредно для человека.

Растворители

Турбо-реактивный, №646

Срок хранения

12 месяцев

Технические характеристики

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	Установлено испытанием
1	ВНЕШНИЙ ВИД ПЛЕНКИ	Однородная, без морщин и посторонних включений, колерованная	Соответствует
2	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО СТЕПЕНИ 3, ПРИ 20°С, ч, не более	1	Соответствует
3	МАССОВАЯ ДОЛЯ СУХОГО ОСТАТКА,%,в пределах	30-50	Соответствует
4	УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ по вискозиметру ВЗ-246, диаметр сопла 4 мм, при t (20,0±0,5) °С, сек.	35-60	Соответствует

Данные по состоянию на 11.04.2019 г.