



АнтиПатинар

ДИМЕТ®«АнтиПатинар» состав для химической «отбели» (восстановление естественного цвета металла) изделий из меди и медных сплавов.

1. Подготовка поверхности перед химической «отбелкой»:

- очистить поверхность мягкой щеткой от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить с помощью «Смывки старой краски»;
- промыть поверхность с помощью технических моющих средств (ТМС), на пример средства «ФАС-104». Затем промыть водой и высушить на воздухе;

2. Особенности:

- средство наносить на поверхность без разбавления водой.
- средство содержит органические и неорганические кислоты , pH <5;
- после получения естественного цвета металла поверхность изделия тщательно промыть водой и высушить на воздухе;
- работы проводить при температуре поверхности изделия не ниже +0°C.

3. Виды поверхности:

- медь;
- сплавы меди.

4. Способ применения:

- выбор способа применения средства зависит от величины обрабатываемой площади и определяется технологией работ на конкретном объекте;
- небольшие изделия погружать в ёмкость с составом «АнтиПатинар»;
- на большие изделия наносить состав «АнтиПатинар» сверху вниз кистью, валиком или распылителем. Выдержать (экспонировать) 1-60 минут (в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды). После получения естественного цвета металла поверхность изделия тщательно промыть водой и просушить на воздухе;
- не допускать избыточную экспозицию.

5. Расход материала:

- расход «АнтиПатинар» 100-200 мл/м² .

6. Рекомендации:

- перед применением и при определении времени выдержки все работы производить на небольшом участке, в малозаметном месте.

7. Меры предосторожности:

- работать в защитной одежде, резиновых перчатках и защитных очках;
- при попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды;
- беречь от детей!
- не принимать внутрь организма!
- не горюч!
- при проведении работ в помещении обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию;
- состав пожаро- взрыво- безопасен;
- содержит органические и неорганические кислоты;
- подвергает коррозии чёрные металлы.

8. Состав:



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

- вода, неионогенные ПАВ, органические и неорганические кислоты, ингибиторы коррозии, органические растворители.

9. Условия хранения и транспортировки:

- хранить и транспортировать при температуре от 0°C до +40°C;
- хранить в плотно закрытой таре;
- не смешивать с другими веществами!

10. Гарантии изготовителя:

- изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования;
- гарантированный срок хранения в оригинальной заводской закрытой упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

11. Утилизация:

- использованный состав (смывы) утилизировать как кислоты, согласно действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. Технические характеристики:

Наименование	Норма
Внешний вид	прозрачная жидкость от светло жёлтого до тёмно коричневого цвета с незначительной опалесценцией
Запах	Без запаха
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,00-1,25
pH, <	5
Массовая доля неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), %, не более:	0,5
Время экспозиции, мин.	1-60
Температурный режим хранения, °C	0 до +40
Расход «АнтиПатинар», мл/м ²	100-200
Хранение (в оригинальной заводской закрытой упаковке, со дня изготовления), мес.	12
Упаковка	п/э ёмкости 10 л, ёмкости ПЭТ 1 л

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения средства «АнтиПатинар». В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов

ООО «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя средства «АнтиПатинар», ООО «Менделеев».

Данные по состоянию на 09.01.2018 г.