



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Краска для шифера – ультра-антисептическая пропитка

1 – красно-коричневый цвет (цвет как у глиняной черепицы)	2 – зеленый
3 – яркий светло-коричневый	5 – фиолетовый
6 – темно-коричневый	

Описание товара:

Предназначена для декоративной окраски и защиты от биоповреждений (грибок, мох, плесень и т.д.) шифера, цементностружечных и асбоцементных плит, бетонных поверхностей эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Краска-пропитка наносится в два слоя общей толщиной 120-150 мкм, без применения грунтовок. Покрытие обеспечивает стойкость к воздействию атмосферных факторов (осадков, солнечных лучей, перепадов температур), устойчивость к биологическим факторам (грибок, мох, плесень и т.д.), предохраняет от растрескивания, предотвращает «пыление» вредным для здоровья человека асбестом, имеет прекрасный внешний вид. Краска-пропитка эффективно предохраняет от поражения грибковыми организмами, а так же устраняет последствия их воздействия на материалы при определенной степени поражения и развития грибковых микроорганизмов.

Краска-пропитка представляет собой пигментированный раствор пленкообразующих веществ (алкидфенольные, стиролакриловые, пиролизные смолы), пластификаторов и антисептиков в смесевом органическом растворителе.

Комбинация пленкообразующих используемых в составе имеет превосходное сцепление с различными типами ЛКМ, что обуславливает особую пригодность для окраски как новых, так и уже окрашенных поверхностей. Колеруется невыцветающими (светостойкими) пигментами с отличной кроющей способностью (5 цветов). Благодаря грубой пигментации, отсутствию наполнителей и невысокой вязкости данный материал идеально подходит для окраски-пропитки пористых поверхностей, образует покрытие с хорошей адгезией и глянцем, очень прост в использовании, прекрасно ложится на шифер. Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов.

Технические характеристики

Массовая доля сухого остатка, %	30
Время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, ч, не более	2
Условная вязкость по ВЗ-246, с соплом 4 мм	18-25
Эластичность при изгибе, мм, не более	1
Норма расхода, м ² /л, при однослойном нанесении	3-5
Разбавитель	Турбо-реактивный
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель (при необходимости добавить разбавитель до 15%)
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах
Температурный диапазон при нанесении, t °С,	5-30, на сухую поверхность возможно нанесение до -5 °С.

Перед применением тщательно перемешать. Время межслойной сушки 24 часа.