



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Лак алкидно-уретановый “Солнце-лак” влагостойкий

Описание товара:

Высококачественный уретан-алкидный лак для надежной защиты деревянных конструкций, подверженных климатическим изменениям, морской влаге, дождю, ультрафиолетовому излучению. Предназначен для создания атмосферостойких, глянцевых, влагонепроницаемых покрытий, стойких к истиранию, ударам и царапинам. Не изменяет цвет древесины, высокоустойчив к пожелтению.

Особенности:

- быстросохнущий лак;
- высокая износостойкость покрытия;
- циркониевый сиккатив обеспечивает равномерное объемное высыхание;
- сочетает высокую эластичность и твердость в течение длительного срока эксплуатации покрытия;
- отличная водостойкость и низкое грязеудержание.

Применять:

- при строительстве и ремонте бань, саун, бассейнов и других помещений с повышенной влажностью и корабельных конструкций;
- для окраски садовой и дачной мебели, вагонки;
- для обработки элементов декора – паркета, оконных рам, дверей, карнизов, подоконников;
- в качестве защитного лакового слоя по лакокрасочному покрытию на металле, гипсе, штукатурке;
- для декоративно-художественных работ.

Рекомендации:

- лак поставляется готовым к применению;
- лак наносится на отшлифованную, заполированную и обеспыленную сухую древесину кистью, валиком, краскораспылителем;
- работы проводить при температуре 10-30°C в сухую погоду;
- расход на однослойное покрытие составляет 200-250 мл/м² для неполированной поверхности и 100-150 мл/м² – для полированной. Время высыхания лака 3 часа.
- эффективность защиты возрастает при двойном (или тройном) нанесении лака.

Меры предосторожности:

- Лак пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте;
- работать в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании на кожу необходимо смыть водой с мылом. В случае контакта с глазами промыть обильным количеством воды;
- в помещении обеспечить хорошую вентиляцию;
- хранить и транспортировать при температуре от -30 до +30 °C.

Состав:

- алкидно-уретановые модифицированные смолы, добавки специального назначения, фунгицид и антисептик, растворитель.

Растворитель:

- Уайт-спиритили нефрас С 4 – 155/200.

Отличительные особенности (информация для профессионалов):

- Очень высокий Сухой остаток – более 49 % (100 мкм за 1 проход);
- Отличный розлив;



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

- *Высокие физико-механические характеристики;*
- *Высокоглянцевый;*
- *Шлифуется и полируется;*
- *Высыхание до степени 3, соизмеримое с нитроцеллюлозными лаками;*
- *Не теряет высокие показатели эластичности и износостойкости при перепадах температуры;*