



Подбор “Смывки старой краски” для удаления многослойного лакокрасочного покрытия с фасада здания

При подборе “Смывки старой краски” для удаления многослойного лакокрасочного покрытия с фасада здания на Невском пр., 88 со стен, тяг и откосов, была использована “Смывка старой краски” №160. Испытания проводились в течение 24 часов, при температуре окружающего воздуха 5-10°C. На фото представлены результаты применения “Смывки старой краски” после 5 часов экспозиции. Покрытие на откосах представляет собой 3 системы покрытия (9 слоев). По истечении 5 часов экспозиции, ЛКП размягчилось, “Смывка старой краски” “живая” (находится в рабочем состоянии, не высохла) все 3 системы покрытия легко снимаются шпателем, без значительных усилий. (Рис. 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а)

Рис. 1

Рис. 1а

Рис. 2

Рис. 2а

Рис. 3

Рис. 3а

На тягах покрытие размягчилось, легко снимается шпателем. (Рис. 4, 4а, 5, 6, 6а)

Рис. 4

Рис. 4а

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 6а

Через сутки после нанесения “Смывка старой краски” №160 осталась “живая”, сохранила свои свойства, покрытие легко удаляется вместе со “Смывкой старой краски”.